



PINTURA PLASTICA SATINADA
Interior - Exterior. Satinado
COD. 124

A - 3

DESCRIPCION

Pintura plástica para interiores y exteriores, para la decoración y protección de fachadas. Muy lavable con alta resistencia a la intemperie, álcalis y al roce. Blancura inalterable y buen poder cubriente. Impermeable. Con protección Antimoho y Antiverdín.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Versatato
Color:	Blanco. Colores Carta ORION
Acabado:	Satinado
Densidad:	1,29 - 1,35 kg/l
Secado, 23°C 60%HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	6 - 8 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN o Tinte al agua TITAN Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	4 - 10 m ² /l
Volumen Sólidos:	39 - 40 %
Frase COV:	2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.
En envases de:	20, 15, 10 y 4l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18 en interiores, o bien Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 en exteriores.

Superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fijador al agua A16 o Selladora al agua A18. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.