



## PINTURA ANTIHUMEDAD H25

Interiores. Mate  
COD. 019

### DESCRIPCION

Pintura impermeabilizante para interiores especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc, tales como manchas, moho, eflorescencias, etc.

Transpirable, impide el paso del agua pero no su vapor, reduciendo la presión hidrostática.

Pintura de alto nivel decorativo con un acabado fino y suave de gran adherencia y resistente al lavado. No amarillea e impide el desarrollo de mohos.

Adecuada para pintar sobre materiales de construcción, tales como hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc., aunque estén húmedos (no mojados), en sótanos, garajes, parkings, bodegas, baños, etc., y, en general, cualquier recinto poco ventilado.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica Modificada
<b>Aspecto:</b>	Mate
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Densidad:</b>	1,39 - 1,41kg/l
<b>Secado a 23°C 60%HR:</b>	2 h
<b>Repintado:</b>	24 h
<b>Teñido:</b>	Tinte Universal Titán máx 5%
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Disolvente para sintéticos Titán
<b>Aplicación:</b>	Brocha y Rodillo
<b>Rendimiento:</b>	2 - 4m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	45°C
<b>Volumen Sólidos:</b>	57 - 58%
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l.
<b>En envases de:</b>	4l, y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

#### **Superficies no pintadas:**

Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes. Los posibles mohos y grasas deben eliminarse con lejía doméstica rebajada con agua, enjuagando posteriormente con agua abundante. Dejar secar 24 horas, antes de aplicar la pintura. Las superficies en mal estado (revoques flojos o escamados, yeso pulverulento, etc.) deben repararse por obra, antes de pintar.

**Superficies pintadas en buen estado:**

Proceder como en superficies no pintadas.

**Superficies pintadas en mal estado:**

Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las eflorescencias, grasas, mohos y otros cuerpos extraños que puedan estar adheridos, hasta llegar al soporte sano. Luego proceder como en superficies no pintadas.

La Pintura Antihumedad H25, sirve tanto como capa de fondo, como de acabado. No obstante, si se desea, sobre ella puede aplicarse cualquier otra pintura al agua (plástica) de buena calidad.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
**Tél.: +34-934.797.494**

**Pol. Ind. Pratense C/114 n°. 21-23**  
**Fax: +34-934.797.495**

**E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT**  
**[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)**

*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.*