



PINTURA ANTIMOHO H22

Exteriores - Interiores. Mate

COD. H22

DESCRIPCION

Pintura impermeable y autolavable de blancura permanente, para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores como exteriores. Con buena resistencia a la intemperie y al salitre. Con protección Antimoho y Antiverdín.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenada
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,53 - 1,59kg/l
Secado, 23°C 60%HR:	20 - 40 minutos
Repintado:	6 - 8 h.
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titán y Tinte Profesional al agua.
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	3 - 8 m ² /l
Volumen Sólidos:	43 - 44 %
Frase COV:	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COVs 39 g/l.
En envases de:	15l, 4l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para homogeneizar porosidad se recomienda una primera capa de Fondo Fijador H10.

Superficies pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Superficies pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Interior: sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente Fondo Fijador H10. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Exterior: aplicar previamente una capa de Fondo Fijador H10.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 n°. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.