



TITAN BAÑOS Y COCINAS ESMALTE AZULEJOS Interiores. Satinado COD. 02E

DESCRIPCION

Esmalte sintético satinado de fácil aplicación, obteniendo acabados de gran finura y suavidad al tacto. Gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc. Muy lavable. **No apto para inmersión.**

CAMPOS DE APLICACION

Esmalte de interiores para aplicar sobre azulejos de cerámica. **No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras.**

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Modificada
Aspecto:	Satinado
Color:	Blanco y 4 colores
Densidad:	1,20 - 1,34 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas
Repintado:	18 - 24 h
Teñido:	Tinte Universal Titán o Sistema Titométrico Titán (máx 5% en volumen)
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos, Aguarrás Titán o Sustituto Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	40 - 41 °C
Volumen Sólidos:	47,5 - 51,7%
Frase COV:	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 300 g/l.
En envases de:	750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabón, antes de pintar, evitando el empleo de productos de limpieza con silicona o cera. Dejar secar en profundidad. Para asegurarse una mejor adherencia, las juntas deberían ser frotadas con un cepillo, a fin de eliminar toda la suciedad, moho, grasa, etc. Después secar bien la superficie con un paño limpio.

Remover bien el producto y aplicar una capa delgada. En el caso de tener que cubrir colores intensos, se recomienda aplicar una segunda mano.

Pasados 5 días después del pintado, puede lavarse la superficie con un detergente suave. **No usar productos abrasivos, estropajos o cepillos ya que rayarían el esmalte.**

IMPORTANTE: alcanza su grado definitivo de satinado a los 3 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente (contiene menos disolventes).

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

