



TITANLAK. ESMALTE LACA POLIURETANO

Interior - Exterior. Satinado

COD. 011

DESCRIPCION

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para laca y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados satinados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable.

CAMPOS DE APLICACION

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.)

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica uretanada altos sólidos		
Aspecto:	Satinado		
Color:	Blanco	Negro	Colores
Densidad:	1,54 - 1,56 kg /l	1,36 - 1,38 kg/l	1,36 - 1,42kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas		
Repintado:	18 - 24 horas		
Limpieza Utensilios:	Disolvente TITAN para sintéticos y grasos, Aguarrás Titán o Sustituto de Aguarrás Titán.		
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola		
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l		
Punto de Inflamación,			
Seta Flash copa cerrada:	40 - 41 °C		
Volumen Sólidos:	60 - 63 %		
Frase COV:	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV's 300 g/l.		
En envases de:	4 l , 2,5 l*, 750ml, 375ml, 125ml.		

* Solo blanco

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar afondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Protector Titán, Selladora Titán o Preparación Multiusos según necesidades.

Hierro: Minio Sintético Titanlux, Pintura de Minio de Plomo Electrolítico Titán ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Titanlak Esmalte Laca de Poliuretano.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

IMPORTANTE: alcanza su grado definitivo de satinado a los 3 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente (contiene menos disolventes).

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

