



## TITANXYL MATACARCOMAS

Interior - Exterior.

COD. 04D

SPRAY COD. S4D

### DESCRIPCION

Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y previniendo la madera de futuros ataques. Incoloro, no mancha la madera. Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa. Una vez seco desaparece todo rastro de olor.

### CAMPOS DE APLICACION

Interiores y Exteriores: Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Composición:</b>	Cada 100gr contienen:	0,23 grs. de Permetrina			
		Otros componentes c. s. p.			
<b>Densidad:</b>	0,77 - 0,79 kg/l				
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	3 - 5 horas				
<b>Repintado:</b>	24 - 48 horas				
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Aguarrás Mineral Titán				
<b>Aplicación:</b>	Brocha, inyección e inmersión.				
<b>Rendimiento:</b>			Spray		
	Tamaños:	4l	750ml	400ml	200ml
	Acción preventiva:	21,30m <sup>2</sup> /l	4,00 m <sup>2</sup> /l	1,40 m <sup>2</sup> /l	0,70 m <sup>2</sup> /l
	Acción curativa:	10,60m <sup>2</sup> /l	2,50 m <sup>2</sup> /l	0,86 m <sup>2</sup> /l	0,43 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	7 - 9 %				
<b>Certificaciones:</b>	Norma UNE 56.402 EN 46. Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de <i>Hylotrupes bajulus</i> , junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73.				
	Norma UNE 56.408 EN 22: determinación de la acción curativa contra larvas de <i>Hylotrupes bajulus</i> .				
<b>Nº Registro Sanitario:</b>	07-80-04535				
<b>En envases de:</b>	4l (uso profesional)				
	750 ml y Spray 400 y 200ml (uso doméstico)				

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del Titanxyl Matacarcomas.  
El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

**Maderas atacadas por las carcomas:** aplicar por inyección, hasta saturación, a través de los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados al efecto.

**Maderas no atacadas por las carcomas:** para un efecto preventivo, aplicar a brocha, pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura.

*Proteger los materiales plásticos antes de aplicar Titanxyl Matacarcomas.*

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

**EN CASO DE INTOXICACION llame al Instituto Nacional de Toxicología, teléfono: (91) 562.04.20.**

- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.
- Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

