



TITAN BAÑOS Y COCINAS
ESMALTE AZULEJOS
Interiores. Satinado
COD. 02E

DESCRIPCION

Esmalte sintético satinado de fácil aplicación, obteniendo acabados de gran finura y suavidad al tacto. Gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc. Muy lavable. **No apto para inmersión.**

CAMPOS DE APLICACION

Esmalte de interiores para aplicar sobre azulejos de cerámica. **No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras.**

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica Modificada
Aspecto:	Satinado
Color:	Blanco y 4 colores
Densidad:	1,20 - 1,34 kg/l
Secado a 23°C 60%HR:	3 - 4h
Repintado:	14 h
Teñido:	Tinte Universal Titán o Sistema Titométrico Titán (máx 5% en volumen)
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos, Aguarrás Titán o Sustituto Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	12 - 18 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	40 - 41 °C
Volumen Sólidos:	47,5 - 51,7%
Frase COV:	2.004/42IIA(i)(600/500) Máx. COVs 400 g/l.
En envases de:	750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y desengrasar bien la superficie con agua y jabón, antes de pintar, evitando el empleo de productos de limpieza con silicona o cera. Dejar secar en profundidad. Para asegurarse una mejor adherencia, las juntas deberían ser frotadas con un cepillo, a fin de eliminar toda la suciedad, moho, grasa, etc. Después secar bien la superficie con un paño limpio.

Remover bien el producto y aplicar una capa delgada. En el caso de tener que cubrir colores intensos, se recomienda aplicar una segunda mano.

Pasados 5 días después del pintado, puede lavarse la superficie con un detergente suave. **No usar productos abrasivos, estropajos o cepillos ya que rayarían el esmalte.**

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.